

DATENBLATT 12534.115.99900

Folacoat Basic

Die transluzente Folacoat Basic wurde für den Einsatz mit Dispersions- und UV-Lacken entwickelt. Das gleichmäßige Dickenprofil der Lackplatte erzielt, selbst bei höchsten Druckgeschwindigkeiten, einen guten Lacktransfer. Als Trägermaterial wird eine einlagige Polyesterfolie verwendet, die die nötige Dimensionsstabilität liefert.

Die rot-transluzente Polymerschicht lässt sich problemlos mit Hand oder mit einem Schneideplotter verarbeiten. Die durchgeführten Schnitte sind gut sichtbar und auch das Ausheben der nicht benötigten Polymerflächen kann einfach bewerkstelligt werden. Die Folacoat Basic wird zur Zeit bei mittleren bis hohen Auflagen eingesetzt.

Die Folacoat Basic ist nun auch verfügbar in der Rollenlänge 30m und 40m.

Verarbeitungshinweise per Video finden Sie [hier](#).

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12534.115.99900	.045	1.15
12534.135.99900	.053	1.35

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12534.115.30800	800	20	.045	1.15
12534.115.31080	1080	20	.045	1.15
12534.115.31280	1280	20	.045	1.15
12534.115.31600	1600	20	.045	1.15
12534.115.20800	800	40	.045	1.15
12534.115.21080	1080	40	.045	1.15
12534.115.21280	1280	20	.045	1.15
12534.115.31600	1600	20	.045	1.15
12534.135.30800	800	15	.053	1.35
12534.135.31080	1080	15	.053	1.35
12534.135.31280	1280	15	.053	1.35

12534.135.31600	1600	15	.053	1.35
12534.135.20800	800	30	.053	1.35
12534.135.21080	1080	30	.053	1.35
12534.135.21280	1280	30	.053	1.35
12534.135.21600	1600	30	.053	1.35

Technische Daten

Charakteristik



- Für direkte Lackierung empfohlen
- Für Dispersionslack geeignet
- Für UV-Lack geeignet
- Handschnitt möglich
- Ideal für CAD-Schneidesysteme
- Polyester-Basis/-Träger
- Schnittvisualisierung
- Transparent

Spezifikationen

Dicke der Polymerschicht	0.80 mm
Dicke des Trägers	0.35 mm
Dickentoleranz	+/- 0.05 mm
Lackierungsart	direkte Lackierung
Lackplattenhärte	88 Shore A
Nenndicke (inch)	.045
Nenndicke (mm)	1.15
Polymerschichthärte (DIN 53505)	81 Shore A
Träger [Trägermaterial]	Polyester

Verarbeitung


NENNDICKE 1.15 mm: Als Schneidetiefe empfehlen wir, die Schneidetiefe am Plotter auf ca. 0,87 mm einzustellen. Eine von der Rückseite erkennbare, durchgängige, weiße, dünne Linie zeigt, dass das lackführende Polymer vollständig durchtrennt wurde. Ein gutes Abziehen der zu strippenden Stellen ohne Anheben verbleibender Polymerflächen ist gewährleistet. Zur Einstellung der idealen Schneidetiefe sollten Vorab-Schneidetests durchgeführt werden.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen «Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen». Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.



FOLACOAT BASIC 1.15



FOLACOAT BASIC 1.35

