

DATENBLATT 12534.135.99900

## Folacoat Flex

Die Folacoat Flex ist eine kompressible Lackierplatte in der Dicke 1,35 mm, die das Auslackieren bei kritischen Bedruckstoffen (recycelter Karton) positiv beeinflussen kann. Hierbei transferiert das rosa-farbene Polymer den Dispersionslack in optimaler Weise. Die direkt darunter liegende, kompressible Schicht verbessert die Laufeigenschaften der Lackplatte im Druckprozess und verbessert den Lackübertrag.

Der einlagige Polyesterträger bietet die nötige Dimensionsstabilität und erlaubt den mehrfachen Einsatz. Auch diese Lackplatte kann per Hand oder einem CAD-Schneidesystem verarbeitet werden.

Produktvorstellung per Video finden Sie [hier](#).

### Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12534.135.99900		.053	1.35

### Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12534.135.19900	1280	15	.053	1.35

### Technische Daten

#### Charakteristik



- Für direkte Lackierung empfohlen
- Für Dispersionslack geeignet
- Gleitfolie / Schutzfolie
- Ideal für CAD-Schneidesysteme
- Kompressibler Schaum
- Polyester-Basis/-Träger
- Schneideschutz (Doppellayer)
- Schnittvisualisierung

## Spezifikationen

Dicke der Polymerschicht	0.55 mm
Dicke der Schaumschicht	0.45 mm
Dicke des Trägers	0.35 mm
Dickentoleranz	+/- 0.05 mm
Lackierungsart	direkte Lackierung
Lackplattenhärte	77 Shore A
Nenndicke (inch)	.053
Nenndicke (mm)	1.35
Oberflächenbeschichtung	Schutzfolie/Gleitfolie
Polymerschichthärte (DIN 53505)	83 Shore A
Träger [Trägermaterial]	Polyester

## Kompatibilität

- Zur Übertragung von Dispersions-Lack

## Verarbeitung

NENNDICKE 1.15 mm: Wir empfehlen eine Schneidetiefe von ca. 0.70 mm. Beim Entfernen der Gleitfolie vor dem Schneiden, ca. 0.65 mm) Bitte beachten Sie, dass nur in Polymer und Schaum geschnitten wird und der Polyesterfolien-Träger unbeschädigt bleibt! Wenn auf der transparenten Polyesterseite in den Schneidbereichen helle weiße Linien erkennbar sind, wurde zu tief geschnitten. In diesem Fall besteht die Gefahr des Reißens in der Maschine und die Lackierplatte sollte nicht mehr verwendet werden

## Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen «Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen». Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

